

## LIANT COLLE HYDROFUGE

### Pièces humides

- Montage et pose des carreaux de plâtre dans les locaux humides :  
Salles de bains, douches, sanitaires et cuisines
- Garnissage et finition de la cloison après montage
- Enduisage des cloisons de distribution et contre cloisons  
( après impression)
- Réparation des épaufrures et rebouchages



### AVANTAGES

- Préparation facile et sans grumeaux
- Bonne glisse, bonne adhérence et prise rapide
- Rapidité de prise
- Fabrication industrielle contrôlée et numérotée suivant la norme NF EN 12860

### MISE EN ŒUVRE

#### Préparation

Dans un récipient propre, dispersé progressivement la colle dans l'eau dans la proportion de 12,5 litres pour un sac de 25 kg. Mélanger afin d'obtenir une pâte bien liée et laisser reposer 5 mn et homogénéiser. Vous pouvez rajouter de la poudre ou de l'eau pour ajuster la viscosité de la pâte.

Avant d'appliquer, mélanger à nouveau, légèrement, afin d'avoir une pâte molle. Dépoussiérer les tenons et mortaises des carreaux de plâtre avant de mettre le liant-colle.

#### Application

Encollage : Appliquer la colle lissage à la taloche crantée sur les carreaux de plâtre.

Enduisage : Effectuer l'enduisage à la spatule, taloche ou lisseuse selon les travaux à prévoir.

Rebouchage : Pour les scellements ou joints épais, faire un mélange de 50% de liant colle GYP-COL et 50% de plâtre express GYP-EXPRESS.

Lissage : Prévoir une lisseuse.

#### Finition

La forte adhérence de liant colle GYP-COL-H permet d'obtenir un état de surface prêt à recevoir les peintures ou revêtement muraux, seulement après 72 heures de séchage.

Outils : Spatule, taloche ou lisseuse pour l'enduisage et une taloche.

### COMPOSITION ET ASPECT

Liant colle à base de plâtre en poudre et adjuvants spécifiques  
La pâte est de couleur blanche

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poudre : Couleur blanche

Taux de gâchage : 12,5 L/ 25kg (manuelle ou automatique)

Temps d'emploi : 1h30 environ

Temps de prise : 2 à 3heures

Rendement : de 2 à 3 kg /1m<sup>2</sup> suivant l'épaisseur de la cloison

Classement au feu : A1

PH : Neutre

### STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stockage à l'abri de l'humidité
- Pas de contact direct avec le sol
- Conservation 9 mois en emballage d'origine fermé


### CONDITIONNEMENT

Sacs de 5 et 25 kg sur palette houssée

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas rebattre la pâte après le gâchage

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C





## CONSEILS DE POSE

- L'application sur support sain, sec et dépoussiéré
- La pose des cloisons en carreaux de plâtre doit être faite conforme au DTU 25-31
- Pour les travaux de peinture suivre les recommandations du DTU 59-1

## DOCUMENTS À CONSULTER

- La norme NF EN 12860
- DTU 25-31 / DTU 59-1
- DTU 25-41/ DTU 25-42

## NOUS TROUVER



579 Route de Bailly,  
60170 Ribecourt Dreslincourt, France

## NOUS CONTACTER



Tél : 03.44.75.55.55  
Fax : 03.44.75.55.56  
Mail : [contact@gypex.fr](mailto:contact@gypex.fr)  
Web : [www.gypex.fr](http://www.gypex.fr)