

## LIANT COLLE

### Pièces sèches

- Montage et pose des carreaux de plâtre standards et alvéolés
- Réparation des épaufrures et rebouchages



### AVANTAGES

- Préparation facile et sans grumeaux
- très adhérent et très glissant
- Rapidité de prise
- Fabrication industrielle contrôlée et numérotée suivant la norme NF EN 12860

### MISE EN ŒUVRE

#### Préparation

Dans un récipient propre, disperser progressivement la colle dans l'eau dans la proportion de 15 litres pour un sac de 25 kg. Mélanger afin d'obtenir une pâte bien liée et laisser reposer 5 mn et homogénéiser. Vous pouvez rajouter de la poudre ou de l'eau pour ajuster la viscosité de la pâte.

Avant d'appliquer, mélanger à nouveau, légèrement, afin d'avoir une pâte molle. Dépoussiérer les tenons et mortaises des carreaux de plâtre avant de mettre le liant-colle.

#### Application

Encollage : Appliquer la colle lissée à la taloche crantée sur les carreaux de plâtre.

Rebouchage : Pour les scellements ou joints épais, faire un mélange de 50% de liant colle GYP-COL et 50% de plâtre express GYP-EXPRESS.

#### Finition

La forte adhérence de Liant colle GYP-COL permet d'obtenir un état de surface prêt à recevoir les peintures ou revêtements muraux, seulement après 72 heures de séchage.

Outils : Spatule et une taloche crantée pour l'encollage sur carreaux de plâtre.

Nettoyage des outils : à l'eau.

### COMPOSITION ET ASPECT

- Liant colle à base de plâtre en poudre et adjuvants spécifiques
- La pâte est de couleur blanche

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poudre : Couleur blanche

Taux de gâchage : 12,5 L/ 25kg (manuelle ou automatique)

Temps d'emploi : 1h30 environ

Temps de prise : 2 à 3 heures

Rendement : de 2 à 3 kg /1m<sup>2</sup> suivant l'épaisseur de la cloison

Classement au feu : A1

### STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stockage à l'abri de l'humidité. Pas de contact direct avec le sol
- Conservation 9 mois en emballage d'origine fermé


### CONDITIONNEMENT

Sacs de 5 et 25 kg sur palette houscée

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas rebattre la pâte après le début gâchage

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C





## CONSEILS DE POSE

- L'application sur support sain, sec et dépeussière
- La pose des cloisons en carreaux de plâtre doit être faite conforme au DTU 25-31
- Pour les travaux de peinture suivre les recommandations du DTU 59-1

## DOCUMENTS À CONSULTER

- La norme NF EN 12860
- DTU 25-31 / DTU 59-1
- DTU 25-41 / DTU 25-42

## NOUS TROUVER



579 Route de Bailly,  
60170 Ribecourt Dreslincourt, France

## NOUS CONTACTER



Tél : 03.44.75.55.55  
Fax : 03.44.75.55.56  
Mail : [contact@gypex.fr](mailto:contact@gypex.fr)  
Web : [www.gypex.fr](http://www.gypex.fr)