

PLÂTRE EXPRESS

Plâtre de rebouchage express pour usage intérieur

- Travaux de scellements
- Rebouchage des saignées, trous et fissures
- Raccords et petites réparations
- Collages d'éléments en polystyrène



AVANTAGES

- Utilisable par tous les corps de métier et sur tous supports usuels du bâtiment
- Recouvrable par tous types de peinture
- Très faible retrait
- Prise rapide
- Fabrication industrielle contrôlée et numérotée suivant les normes NF B 12301 et NF EN 13279

MISE EN ŒUVRE

Préparation

Dans un récipient propre diluer peu à peu la poudre dans de l'eau. Mélanger en même temps pendant 1 à 2 minutes maximum. Le taux de gâchage peut varier de 0,6 à 1 suivant le type d'usage. a préparation des supports doit être conforme au DTU 59-1.

Application

Avant application, humidifier modérément les surfaces à traiter si nécessaire. L'application se fait au couteau à enduire sur tous types de supports en intérieur : Plaques de plâtre, carreaux de plâtre, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

Finition

Après séchage complet de l'enduit, Le recouvrement peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux ou colle papier peint. Nettoyage des outils : à l'eau.

COMPOSITION ET ASPECT

Poudre à base de plâtre et divers adjuvants
La pâte obtenue est de couleur blanc cassé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps d'emploi : 20 min environ
Taux de gâchage : De 0,6 à 1kg /1L, selon l'utilisation
Rendement : Environ 1 kg /m² / 1mm d'épaisseur
Couleur : Blanc cassé
Type d'application : Manuelle
Type de d'application : De 2 à 3 heures pour une épaisseur moins de 5 mm
Classement au feu : Mo(incombustible)

STOCKAGE ET CONSERVATION


- Stockage à l'abri de l'humidité
- Pas de contact direct avec le sol
- Conservation 6 mois en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 kg sur palette houssée

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C
Ne pas ajouter d'eau ni de poudre après le gâchage
Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir
Ne pas appliquer sur supports gelés ou chauds





CONSEILS DE POSE

- Mouiller le support avant application
- L'application se fait sur support sain, sec, propre, dépoussiéré et sans huile
- L'usage doit être conforme aux DTU 25-1 et 59-1

DOCUMENTS À CONSULTER

- NF B 12301
- NF EN 13279
- DTU 25-1
- DTU 59-1

NOUS TROUVER



579 Route de Bailly,
60170 Ribecourt Dreslincourt, France

NOUS CONTACTER



Tél : 03.44.75.55.55
Fax : 03.44.75.55.56
Mail : contact@gypex.fr
Web : www.gypex.fr