

PLÂTRE ENDUIT ALLÉGÉ

Plâtre manuel & machine allégé
Enduisage usage intérieur

- Enduisage murs et plafonds sur tous supports usuels du bâtiment
- Rattrapage des surfaces inégales : parpaing, brique, pierre, béton, etc
- Application dressage et lissage



AVANTAGES

- Dressage et lissage très facile
- Application manuelle ou à la machine
- Prise rapide et grande facilité d'emploi
- Fabrication industrielle contrôlée et numérotée suivant les normes NF B 120301 et NF EN 13279

MISE EN ŒUVRE

Préparation

Dans un récipient propre diluer peu à peu la poudre dans de l'eau froide et mélanger en même temps pendant 2 à 3 minutes maximum. Ajuster si nécessaire la consistance en rajoutant de la poudre ou de l'eau et rebrasser. Laisser reposer environ 6 minutes.

Application

Avant application, humidifier modérément les surfaces à traiter si nécessaire. Appliquer à la taloche et surfacer à la règle. Lorsque le produit commence à tirer, humidifier légèrement la surface et serrer avec une lame de façon à obtenir une surface très lisse.

Finition

La finition à l'aide du produit colle-enduit Multi-usages GYP-CEM de la gamme des enduits. Nettoyage des outils : à l'eau.

COMPOSITION ET ASPECT

Plâtre en poudre allégé à la base de poudre de marbre, charge allégée, résine et divers adjuvants
La pâte obtenue est de couleur blanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poudre : Couleur blanche
Taux de gâchage : 1kg/1L
Temps de prise : De 1 à 2 heures
Rendement : De 200g à 350 g / m², selon l'utilisation
Type d'application : de 2 à 3 heures / 1 cm d'épaisseur
Selon nature du support, température et humidité
Classement au feu : Mo(incombustible)

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stockage à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- Pas de contact direct avec le sol
- Conservation 6 mois en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 kg sur palette houscée

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas rajouter de poudre ou d'eau après ajustement de la consistance





CONSEILS DE POSE

- Mouiller le support avant application
- L'application se fait sur un support sain, sec, propre, dépolvé et sans huile
- L'usage doit être conforme au DTU 25-1

DOCUMENTS À CONSULTER

- NF B 12301
- NF EN 13279
- DTU 25-01

NOUS TROUVER



579 Route de Bailly,
60170 Ribecourt Dreslincourt, France

NOUS CONTACTER



Tél : 03.44.75.55.55
Fax : 03.44.75.55.56
Mail : contact@gypex.fr
Web : www.gypex.fr