

PLÂTRE ENDUIT MANUEL

Plâtre manuel enduisage intérieur

- Enduisage des murs et plafonds sur supports usuels du bâtiment (Parpaing, brique, pierre et béton)
- Rebouchage et briquetage
- Usage pour grande surface
- Montage de cloisons intérieures



AVANTAGES

- Idéal pour le montage des cloisons intérieures en briques et l'enduisage
- Grande facilité d'emploi
- Prise régulière et progressive
- Fabrication contrôlée et numérotée suivant les normes NF B 12301 et NF EN 13279

MISE EN ŒUVRE

Préparation

Diluer peu à peu la poudre dans l'eau et mélanger en même temps jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Ajuster si nécessaire la consistance en rajoutant de la poudre ou de l'eau.

Laisser reposer environ 2 minutes.

Application

Humidifier modérément les surfaces à traiter si nécessaire.

Appliquer à la taloche et surfacer.

Régler afin d'obtenir une bonne planéité.

Pour le Briquetage, le taux de gâchage est de 0,5 à 0,6 L/ 1kg.

Finition

La finition à l'aide du produit colle-enduit Multi-usages GYP-CEM de la gamme des enduits.

Nettoyage des outils : à l'eau.

COMPOSITION ET ASPECT

Plâtre naturel en poudre et adjuvants spécifiques
La pâte obtenue est de couleur blanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps d'emploi : 40 min environ

Taux de gâchage : 1L /1kg de poudre

Rendement : 8 kg /1m² /1cm d'épaisseur

Couleur : Blanc

Type d'application : Manuelle

Temps de séchage : 3 semaines, en fonction du support, de l'épaisseur et des conditions climatiques du chantier

Classement au feu : Mo (incombustible)

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Stocker à l'abri de l'humidité
- Pas de contact direct avec le sol
- La conservation est de 6 mois à compter de la date de fabrication en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 kg sur palette houscée

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas rajouter de poudre ou d'eau après le temps de mélange
Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C
Ne pas appliquer sur supports gelés ou chauds





CONSEILS DE POSE

- Mouiller le support avant application
- L'application se fait sur un support sain sec propre et dépoussiéré et sans huile
- L'usage doit être conforme au DTU 25-1

DOCUMENTS À CONSULTER

- NF B 12301
- NF EN 13279
- DTU 25-01

NOUS TROUVER



579 Route de Bailly,
60170 Ribecourt Dreslincourt, France

NOUS CONTACTER



Tél : 03.44.75.55.55
Fax : 03.44.75.55.56
Mail : contact@gypex.fr
Web : www.gypex.fr